

EPOLIGHT WIN

ENDUIT ÉPOXY À ÉPAISSEUR
DENSITÉ 0,50



ENDUIT EPOXY A EPAISSEUR - DENSITE 0.50 Enduit époxy à 2 composants super léger. Particulièrement adapté pour les coques en aluminium acier et composite.
S'utilise aussi par temps froid.
Jusqu'à 2 cm.
Nouvelle formule avec plus de "tack".

Utilisation

Recouvrable 20° mini/max 24h / 48h
Ponçable à 20° 36 h
Vie en pot 60 min
Réticulation complète 7 jrs
Rapport catalyse en volume 2/1
Rapport catalyse en poids 66/33
Catalyseur identique Epolight Plus

Couleurs

	0,75 l	10 l
gris clair	6560013	6560018

EPOXYCOQUE 401

MASTIC EPOXY



MASTIC EPOXY. Mastic époxy gris à prise rapide (4 h à 20°C). Très utilisé en enduisage de lest. S'applique aussi bien en épaisseur (1 cm) qu'en ratisage fin. Ponçage facile. Peu sensible aux basses températures lors de la polymérisation. Le mastic est étanche et il n'a pas de retrait à la polymérisation. Mélange 1:1. S'applique directement sur le polyester en œuvre morte ou en carène.

Couleurs

	0,25l	0,5l	2 l
gris clair	260035	260030	260040





EPOMAR

ENDUIT DE RATISSAGE



ENDUIT DE RATISSAGE. Enduit époxy pour égaliser tous types de supports même immergés. Onctueux, application facile même sur grande surface. Se ponce aussi bien à sec qu'à l'eau.

Utilisation

Surcouchage 20°	18 h/3 jrs
Ponçable	36 h
Vie en pot	1 h 30 min
Réticulation complète	7 jrs
Rapport mélange en volume	100/50
Rapport mélange en poids	60/35

Couleurs

	0,75 l	4 l
	gris clair 6040013	6040016



SINTOMAR

MASTIC SYNTHÉTIQUES - MONOCOMPOSANT



MASTIC SYNTHETIQUE - MONOCOMPOSANT à solvant pour intérieur et extérieur. S'applique en faible et moyenne épaisseur. Ponçage facile à sec ou à l'eau. Adhérence maximale sur fonds synthétiques. Ne pas utiliser sur des surfaces immergées.

Utilisation

Surcouchage 20°	
mini/maxi	24h / 72h
Ponçable	24 h
Réticulation	7 jrs

Couleurs

	0,75 l
	blanc 6490013

