



DONNEES TECHNIQUES DES PEINTURES BOERO

C.ART	DESIGNATION	pot life	catalyse volume	catalyse en poids	Epaisseur film sec	pouvoir couv/litre	Extrait sec	Poids spécifique
664071	Primaire ORION vert				20μ	13m ² /l	26%	1,14
627027	Anchorprimer				10μ	19m ² /l	19%	1,24
662051	Antirouille Noxy blanc				50μ	12m ² /l	57%	1,63
646001	Giano UC				40μ	10m ² /l	42%	1,38
628051	Mistral Fondo				60μ	7m ² /l	42%	1,26
655001	Sous-couche FUTURA UC	6h	80/20	86/14	125μ	7m ² /l	50%	1,45
632051	Epozinc	24h	75/25	91/9	30μ	11m ² /l	48%	2,55
663202	Epotar Free	12h	72/28	75/25	125μ	4m ² /l	47%	1,17
669.....	Admiral UC	6-8h	80/20	85/15	50-60μ	10m ² /l	50%	1,48
653171	Primaire Delta 2000	8h	80/20	86/14	50μ	10m ² /l	47%	1,36
636051	Sous-couche DELTA HB gris	8h	80/20	85/15	100μ	6m ² /l	53%	1,31
640.....	Laque Altura 92 001				35μ	14m ² /l	50%	0,94
668.....	Laque PU FUTURA	5h	75/25	76/24	40μ	14m ² /l	50%	1,24
684.....	Laque Challenger Hi Tech	2-5h	65/35	70/30	40μ	14m ² /l	56%	1,22
635001	Laque BISE	5h	80/20	85/15	100μ	5m ² /l	50%	1,36
644051	Laque epoxy a l'eau STORM	1h30	76/24	80/20	100μ	6m ² /l	56%	1,36
649001	Enduit SINTOMAR				200μ	3m ² /l	61%	1,72
620001	Enduit EPOLIGHT PLUS	1h	60/40		2cm	1l/m ²	100%	0,57
656001	Enduit EPOLIGHT WIN	1h	100/50		2cm	1l/m ²	100%	0,50
620C,,,,	Enduit EPOLIGHT REFIT	30'	100/100	100/100	2cm	1l/m ²	100%	0,87
604001	Enduit EPOMAR	1h30	100/50	65/35	3mm	1l/m ²	97%	1,50
260040	Enduit EPOXYCOQUE		100/100	60/40	1cm	1l/m ²	97%	1,45
612004	EPOSPRAY	6h	75/25	76/24	250μ	2m ² /l	52%	0,94
644415	Enduit EPODECK	1h	90/10	83/17	2cm	1l/m ²	99%	0,70
643000	Vernis Altura UV brillant				30μ	16m ² /l	50%	0,94
643000	Vernis Altura UV satiné				20μ	18m ² /l	37%	0,92
685000	Vernis Challenger UV brillant	3h	100/50	122/68	40μ	13m ² /l	40%	1,04
671000	POLYWOOD	5h	100/100	100/100	30μ	17m ² /l	50%	1,03
647000	BLOWOOD incolore				10μ	15m ² /l	20%	0,82
619.....	Altura SE 619				50μ	10m ² /l	50%	2,05
642.....	CORSA 642				50μ	9m ² /l	46%	1,55
622.....	Sirocco SE 622				50μ	10m ² /l	50%	2,00
633.....	Mistral SE 633				50μ	10m ² /l	50%	2,00
621.....	Mistral SE 621				50μ	10m ² /l	50%	2,00
618.....	Orion 618				40μ	8m ² /l	30%	1,15